

# EKOFINIŠ – dekorační disperzní barva

**Charakteristika:** Hrubá disperzní barva, Je určena jako finální vrstva pro fasády a dekorativní nátěry v interiéru.

**Složení:** Vodní disperze makromolekulárních látek s přidavkem speciálních aditiv, pigmentů , jemných a hrubých plniv.

**Použití:** K nátěrům zdiva, vápenných, vápenocementových a disperzních omítek,sádrokartonu, betonu, dřevovláknitých a dřevotřískových desek.

**Podklad:** Podklad musí být suchý, soudržný, zbavený prachu a nečistot, dále zbaven starých nepřilnavých nátěrů (především křehkých a vápenných nátěrů) a odizolovaný proti vodě.

**Nové omítky:** Podklad musí být suchý, dostatečně vyztužený, zbaven nečistot, prachu a mastnoty oškrábáním a očištěním. Připravený podklad se napenetruje barvou EKOFAŠ ředěnou 10 % vody a nechá se 24 hodin zaschnout.

**Starší omítky:** Je třeba zbavit nečistot, prachu, mastnoty a hlavně starých nepřilnavých nátěrů oškrábáním a očištěním, nerovnosti vyspravit maltou EKOSAN. Připravený podklad se napenetruje barvou EKOFAŠ ředěnou 10 % vody a nechá se 24 hodin zaschnout.

**Disperzní podklady:** Je třeba zbavit nečistot, prachu, mastnoty a nepřilnavých částí nátěrů oškrábáním a očištěním. Staré nesoudržné disperzní omítky je nutné mechanicky zdrsnit. Nerovnosti je třeba vyspravit maltou EKOSAN, vyspravená místa napenetrovat penetračním prostředkem EKOFAŠ ředěným 10 % vody a nechat 24 hodin zaschnout. ..

**Dřevovláknité, dřevotřískové a dřevotřískové podklady:** Je třeba zbavit nečistot, prachu, mastnoty a nepřilnavých částí nátěrů oškrábáním a očištěním. Dále se podklad musí napenetrovat penetračním prostředkem EKOFAŠ ředěným 10 % vody a nechat 24 hodin zaschnout.

**Staré hliníkové a kaolinové nátěry je třeba odstranit,omýt a po oschnutí napenetrovat EKOFAŠem ředěným 10 % vody .**

**Biologicky napadené podklady (houby, plísně, řasy) se musí z povrchu mechanicky odstranit (za mokra ) a potom ošetřit fungicidním prostředkem. Skvrny a fleky od nečistot nebo z kouření je nutné dopředu odstranit .**

**Doporučené ředění** neředí se

**Odstín:** Bílý + odstíny dle vzorkovnice COLORPROGRAM,COLORPROGRAM interier.případně dle přání zákazníka.

**Nanášení:** EKOFINIŠ se nanáší neředěný širokým plochým štětcem v tenké vrstvě tak, aby nedocházelo k jeho stékání..

**Doporučený nátěrový postup u sádrokartonových konstrukcí:**

1. Odstranění starých nepřilnavých nátěrů (křehkých, kaolinových, vápenných) oškrábáním a očištění podkladu od mastnoty a nečistot.
2. Větší nerovnosti vyspravit vyrovnávací maltou EKOSAN.
3. 1x nátěr penetračním prostředkem EKOFAŠ ředěným 10 % vody, nechat 24 hodin zaschnout.
4. 1 x nátěr EKOFINIŠem .

**Technické parametry výrobku:**

Parametr	Zkušební postup	Výsledek	Jednotka
Přilnavost k betonu	ČSN 73 2577	min. 0,7	Mpa
Přilnavost k porobetonu	ČSN 73 2577	min. 0,5	Mpa
Prostup vodních par - ekvivalentní difúzní tloušťka	ČSN 73 2580	max. 0,01	m
Zdravotní a hygienická nezávadnost	posouzení.	Vyhovuje	

**Spotřeba:** 0,75 kg / m<sup>2</sup> na 1 nátěr

**Doba zasychání:** 6-12 hodin v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu.

**Hustota :** 1,4 – 1,6 g/cm<sup>3</sup>

**Teplota pro nanášení:** +5 až +25°C pro vzduch i podklad.

**Balení:** Plastové kbelíky 5, 15,25 a 40 kg.

**Skladování:** 24 měsíců v uzavřených nádobách v chladném prostředí, ale nad bodem mrazu. Nesmí zmrznout.

**Bezpečnost a hygiena práce:** Při práci chraňte pokožku rukavicemi, nejezte, nepijte, nekuřte. Po práci omyjte ruce vodou a ošetřete regeneračním krémem. Při zasažení očí vyplachujte proudem vody po dobu asi 10 minut.

**Poznámka:** Výrobek byl certifikován autorizovanou zkušebnou a bylo na něj vydáno prohlášení o shodě.

Datum revize : 23.05..2008