

EKODUR NATURAL PLUS – vysoce kryv disperzn interirov barva

Charakteristika: Interirov barva pro bžn použit. Je odoln vči otru za sucha, vborn kryje a je snadno zpracovateln. Je urena do obytnch prostor, vrobnch prostor, na chodby apod.

Složen: Vodn disperze makromolekulrnch ltek s přdavkem specilnch přsad, pigment a plniv.

Použit: K ntrm zdiva, vpennch, vpenocementovch a disperznch omtek, k petrn starch ntr, betonu, drevovlkntch a drevotřskovch desek.

Podklad: Podklad mus bt such, soudrzn, zbaven prachu a neistot, dle zbaven starch nepřlnavch ntr (pedevřm kihovch a vpennch ntr) a odizolovan proti vod.

Nov omtky: Podklad mus bt such, dostaten vyzrl, zbaven neistot, prachu a mastnoty oskrbnm a oiřtnm. Ped použitm EKODURu NATURAL PLUS je nutno nov omtky penetrovat.

Star omtky: je teba zbavit neistot, prachu, mastnoty a hlavn starch nepřlnavch ntr oskrbnm a oiřtnm, nerovnosti vyspravit maltou EKOSAN a napenetrovat penetranm prostředkem EKOPEN.

Disperzn podklady: je teba zbavit neistot, prachu, mastnoty a nepřlnavch ast ntr oskrbnm a oiřtnm. Star nesoudrzn disperzn omtky je nutné mechanicky zdrsnt. Nerovnosti je teba vyspravit maltou EKOSAN a vyspraven msta napenetrovat penetranm prostředkem EKOPEN.

Hlinkov a kaolinov podklady: EKODUR NATURAL PLUS je mon nanřet i na hlinkov a kaolinov podklady max. do 2 spodnch vrstev. Vcevrstv a star nesoudrzn podklady je nutné odstranit. Nerovnosti je teba vyspravit maltou EKOSAN a napenetrovat penetranm prostředkem EKOPEN.

Drevovlknt, drevotřskov a drevořpkov podklady: je teba zbavit neistot, prachu, mastnoty a nepřlnavch ast ntr oskrbnm a oiřtnm. Dle se poklad mus napenetrovat penetranm prostředkem EKOPEN.

Biologicky napaden podklady (houby, plsn, řasy) se mus z povrchu mechanicky odstranit a potom oetřit fungicidnm prostředkem. Skvrny a fleky od neistot nebo z kouřen je nutné dopedu odstranit flutovacm prostředkem.

Ředidlo: voda

Ředn:
1. ntř 20-25% vody
2. ntř 10-15% vody

Odstn: 15 zkladnch odstn dle vzorkovnice COLOR PROGRAM INTERIŘ fy EKOLAK, Dalřch 30 odstn vznikne smchnm zkladnch odstn s blm EKODUREm NATURAL v pomru 1 : 1 a 1 : 4. Tyto odstny jsou tak zobrazeny ve vzorkovnici COLOR PROGRAM INTERIŘ fy EKOLAK.

Nanřen: Vlekem nebo šetkou.

Doporuen ntrov postup př petrn starch hlinkovch barev:

1. Odstrann starch nepřlnavch vrstev na max. 2 vrstvy oskrbnm a oiřtnm podkladu od mastnoty a neistot.
2. Vřř nerovnosti vyspravit vyrovnvac maltou EKOSAN.
3. Penetrace 1 ntřem EKOPEN.
4. Nejdřve po 6-ti hodinch 2 x ntř EKODUR NATURAL PLUS dle pedepsanho ředn min. po 6-ti hodinch v zvislosti na teplot a vlhkosti v mstnosti.

Technick parametry vrobnku:

Parametr	Zkuebn postup	Vsledek	Jednotka
Přdrnost k betonu	SN 73 2577	min. 1,1	MPa
Přdrnost k porobetonu	SN 73 2577	min. 0,4	MPa
Prostup vodnch par - ekvivalentn difzn tlouřka	SN 73 2580	max. 0,02	m
Zdravotn a hygienick nezvadnost	posouzen.	vyhovuje	

Spoteba: 0,10-0,15 kg/ 1m² na 1 ntř

Vydatnost barvy:
30 - 55 m² př 1 ntru z balen 5 kg
100 - 150 m² př 1 ntru z balen 15 kg
160 - 250 m² př 1 ntru z balen 25 kg

Doba zasychn: 4 - 6 hodin v zvislosti na teplot a vlhkosti vzduchu.

Pracovn teplota: + 5°C - 25°C pro podklad i vzduch.

Balen: Plastov kbelky  4, 7 kg.

Skladovn: 6 msc v uzavřench ndobch v chladnm prostředí, ale nad bodem mrazu. Nesm pemrznout.!

Skladovn: 6 msc v uzavřench ndobch v chladnm prostředí, ale nad bodem mrazu. Nesm pemrznout.

Bezpenost a hygiena prce: Př prci chrate pokoku rukavicemi, nejzte, nepijte, nekuřte. Po prci omyjte ruce vodou a oetřete regeneranm krmem. Př zasaen o vyplachujte proudem vody po dobu as 10 minut.

Poznmka: Vřbek byl certifikovn autorizovanou zkuebnou a bylo na nj vydno prohlšen o shod.