

EKODUR NATURAL – vysoce kryvá disperzní interiérová barva

Charakteristika: Bílá interiérová barva pro běžné použití. , výborně kryje a je snadno zpracovatelná. Je určena do obytných prostor, výrobních prostor, na chodby apod.

Složení: Vodní disperze makromolekulárních látek s přidavkem speciálních přísad, pigmentů a plniv.

Použití: K nátěrům zdí, vápenných, vápenocementových a disperzních omítek, k přetírání starých nátěrů, sádkokartonu, betonu, dřevovláknitých a dřevotřískových desek.

Podklad: Podklad musí být suchý, soudržný, zbavený prachu a nečistot, dále zbaven starých nepřilnavých nátěrů (především křehkých a vápenných nátěrů) a odizolovaný proti vodě.

Nové omítky: Podklad musí být suchý, dostatečně vyztužený, zbaven nečistot, prachu a mastnoty oškrábáním a očištěním. Před použitím EKODURu NATURAL doporučujeme podklad napenetrovat penetračním prostředkem EKOPEN.

Starší omítky: je třeba zbavit nečistot, prachu, mastnoty a hlavně starých nepřilnavých nátěrů oškrábáním a očištěním, nerovnosti vyspravit maltou EKOSAN a napenetrovat penetračním prostředkem EKOPEN.

Disperzní podklady: je třeba zbavit nečistot, prachu, mastnoty a nepřilnavých částí nátěrů oškrábáním a očištěním. Staré nesoudržné disperzní omítky je nutné mechanicky zdrsnit. Nerovnosti je třeba vyspravit maltou EKOSAN a vyspravená místa napenetrovat penetračním prostředkem EKOPEN.

Hlinkové a kaolinové podklady: Tyto podklady je třeba oškrábat, pak omýt a po oschnutí napenetrovat EKOPENem.

Dřevovláknité, dřevotřískové a dřevotřískové podklady: je třeba zbavit nečistot, prachu, mastnoty a nepřilnavých částí nátěrů oškrábáním a očištěním. Dále se poklad musí napenetrovat penetračním prostředkem EKOPEN.

Biologicky napadené podklady (houby, plísně, řasy) se musí z povrchu mechanicky odstranit (za mokra) a potom ošetřit fungicidním prostředkem. Skvrny a fleky od nečistot nebo z kouření je nutné dopředu odstranit .

Ředidlo: voda

Doporučení ředění
1. nátěr : do 20 % vody
2. nátěr do 10 % vody

Odstín: Bílý + odstíny dle vzorkovnice COLOR PROGRAM, COLORPROGRAM interiér, případně dle přání zákazníka.

Nanášení: Válečkou nebo štětkou.

Doporučený nátěrový postup při přetírání starých hlinkových barev:

1. Odstranění starých nepřilnavých vrstev oškrábáním a očištěním podkladu od mastnoty a nečistot.
2. Větší nerovnosti vyspravit vyrovnávací maltou EKOSAN.
3. Penetrace 1 nátěrem EKOPEN.
4. Nejdříve po 6-ti hodinách 2 x nátěr EKODUR NATURAL dle předepsaného ředění min. po 6-ti hodinách v závislosti na teplotě a vlhkosti v místnosti.

Technické parametry výrobku:

Parametr	Zkušební postup	Výsledek	Jednotka
Přídržnost k betonu	ČSN 73 2577	min. 1,1	MPa
Přídržnost k porobetonu	ČSN 73 2577	min. 0,4	MPa
Prostup vodních par - ekvivalentní difúzní tloušťka	ČSN 73 2580	max. 0,02	m
Zdravotní a hygienická nezávadnost	posouzení.	vyhovuje	

Spotřeba: 0,10-0,15 kg/ 1m² na 1 nátěr

Vydatnost barvy:
30 - 55 m² při 1 nátěru z balení 5 kg
100 - 150 m² při 1 nátěru z balení 15 kg
160 - 250 m² při 1 nátěru z balení 25 kg

Doba zasychání: 4 - 6 hodin v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu.

Hustota : 1,30 – 1,55 g/cm³

Pracovní teplota: + 5°C - 25°C pro podklad i vzduch.

Balení: Plastové kbelíky á 5, 15, 25 a 40 kg.

Skladování: 24 měsíců v uzavřených nádobách v chladném prostředí, ale nad bodem mrazu. Nesmí přemrznout.!

Bezpečnost a hygiena práce: Při práci chraňte pokožku rukavicemi, nejezte, nepijte, nekuřte. Po práci omyjte ruce vodou a ošetřete regeneračním krémem. Při zasažení očí vyplachujte proudem vody po dobu asi 10 minut.

Poznámka: Výrobek byl certifikován autorizovanou zkušebnou a bylo na něj vydáno prohlášení o shodě.

Datum revize : 11.10.2007